

Sika® Primer 429 PE

Imprimante para Sellantes Sikaflex

Descripción

General

Sika Primer 429 PE es un imprimante formulado para mejorar la adherencia de los sellantes Sikaflex sobre determinados sustratos.

Campos de aplicación

Sika Primer 429 PE mejora la adherencia de los sellantes de poliuretano sobre concreto limpio, seco y sano, albañilería y madera (incluyendo caoba).

Ventajas

- Producto monocomponente, listo para usar.
- Fácil aplicación con brocha o spray.

Datos Básicos

Aspecto

Líquido

Color

Transparente - Incoloro

Presentación

Envase x 1 galón

Almacenamiento

Seis meses en envases originales y sellados almacenados entre 0 y 50°C.

Datos Técnicos

Densidad a 15°C

0.97 kg/l ± 0.01

% de sólidos

40 - 45

pH

Viscosidad Copa Ford # 4 20 – 25 seg.

Base Química

Poliuretánico reactivo monocomponente

Condiciones del material y curado

23°C y 50% de H.R.

Tiempo de secado antes de instalar el sellante

>1 hora y <8 horas (*)

(*)Si el sellante no puede ser instalado dentro de las 8 horas de haber realizado la imprimación, vuelva a aplicar Sika Primer 429 PE.

Aplicación

Consumo

300 metros lineales por galón aprox. de acuerdo al ancho de la junta.

Preparación de la superficie

La clave para una buena adherencia con sellantes/imprimantes Sikaflex es la preparación de la superficie. Específicamente, todas las superficies deben estar secas y libres de polvo, grasa, moho, lechada y partículas sueltas. Se debe limpiar los bordes de la junta por medios mecánicos con:

- Escobilla de cerdas de acero.
- Amoladora.
- Arenado u otro sistema que garantice una buena adherencia.

Si la junta contiene un sellante antiguo, éste debe ser removido así como cualquier otro material extraño y luego limpiar la superficie del sustrato mediante métodos mecánicos. Aplique el Sika Primer 429 PE. En temperaturas mayores a 4°C. La superficie debe estar libre de escarcha.

Método de aplicación	Agite bien el producto antes de usarlo. Aplique sobre una superficie limpia, seca y libre de aceites con una brocha o spray.
Importante	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proteja el Sika Primer 429 PE de la humedad. Una vez que se haya abierto el envase, use el contenido inmediatamente. ■ No use envases empuzados. ■ No vuelva a sellar o usar el producto. El volver a sellar el envase puede causar contaminación por humedad
Instrucciones de Seguridad Precauciones de manipulación	<p>Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad.</p> <p>En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.</p>
Observaciones	<p>La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 o descargarla a través de Internet en nuestra página web:</p> <p>www.sika.com.pe</p>
Nota Legal	<p>La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.</p> <p>Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe.</p>

**“La presente Edición anula y reemplaza la Edición N° 3
la misma que deberá ser destruida”**

Sika Perú S.A., Centro Industrial "Las Praderas de Lurin "

S/N, MZ "B" Lote 5 y 6 Lurin, Lima – Perú

Tel: (51-1) 618-6060 / Fax: (51-1) 618-6070

E-mail: construccion@pe.sika.com / Web: www.sika.com.pe

